

# ANTICOR Seal 505

## MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE

### BUDOWA

Sucha mieszanka cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących i kruszywa.

### OPIS PRODUKTU

#### Składniki:

- Piasek kwarcowy, 50÷65%
- Klinkier cementu portlandzkiego, 20÷35%
- Węglan wapnia, 10÷20%

### ANTICOR Seal 505

Zaprawa elastyczna do systemu ANTICOR Seal.

### ZASTOSOWANIE

- Uzupełnianie ubytków i wyrównywanie powierzchni ścian i podłóg.
- Materiał do wykonywania podkładu podłogowego.

### CECHY I ZALETY

- Mrozo- i wodoodporna zaprawa do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.
- Wydajna, łatwa w użyciu.
- nieszkodliwa.

### STOSOWANIE / UWAGI

- Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,16 do 0,20 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła kubelkowego.
- Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku gęstnienia w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody.
- Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Na przygotowane, zagruntowane podłoże zaprawę nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy.
- Jednorazowo masę można nakładać do grubości około 5 cm.
- Zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
- Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.

### DANE TECHNICZNE

| Parametry                 | Jednostka              | Wartość         |
|---------------------------|------------------------|-----------------|
| Grubość ogólna warstwy    | mm                     | 3-50            |
| Temperatura stosowania    | °C                     | +5 do +25       |
| Wytrzymałość zginanie     | N/mm <sup>2</sup>      | ≥5              |
| Wytrzymałość na ściskanie | N/mm <sup>2</sup>      | ≥25             |
| Reakcja na ogień          |                        | A1 <sub>n</sub> |
| Wydajność                 | kg/m <sup>2</sup> / mm | 1.8 /1          |
| Czas schnięcia            | mm/doba                | 1.5/1           |
| Czas zużycia zaprawy      | h                      | 2               |
| Proporcje mieszanki       | l/kg                   | 4-5/25          |

Produkt posiada Atest PZH

Zaprawa spełnia wymagania PN-EN 13813 CT-C25-F5



ANTICOR PPH Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

*Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.*

WYDI-042015



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26  
[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl), e-mail: [anticor@anticor.pl](mailto:anticor@anticor.pl)